

FICHE TECHNIQUE N° 1124 - 500 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Ficha técnica)

PUR COTON Blanc 4023
ISO 9706 Paper (1994)

COCAINE

500 g/m²

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranze Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	500	g/m ²	± 25
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	710	microns	± 50
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	NF Q 03-016	1,42		
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad FF	ISO 2494	1400	mL/min	± 250
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636/3	10,0	cm ³ /m ² .Pa.s	*
Humidité relative / absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287-638	50	%	-5 +10
Collage Cobb (60 sec.) Cobb Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 235-5637	30	g/m ²	± 10
Collage écriture Writing sizing / Schreibleimung / Encolado en escritura	NFQ 03-015	5	N° Encre	mini 3
Traitement de surface à la Gélatine Gelatinized surface treatment / Oberflächeverarbeitung mit Gelatine / Tratamiento superficial con Gelatina				
Cleanliness : number of point checked on 16 m ² and reduced to 1 m ²				
Point higher than 2 mm		< 0.5 point / m ²		
Point from 0.5 to 2 mm		< 1.5 point / m ²		
Point from lower than 0.5 mm		< 2.5 point / m ²		

Etablie le : 29/03/2013

DRAJ : 10/06/2014

*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino / cara fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / sentido máquina