

# FICHE TECHNIQUE N° 1125 - 710 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

## PUR COTON ABSINTHE

Blanc 358

710 g/m<sup>2</sup>

| Caractéristiques<br>Characteristics<br>Eigenschaften<br>Caratteristiche<br>Características       | Normes<br>Standards<br>Norm<br>Norme<br>Norma | Valeurs<br>Values<br>Werte<br>Valori<br>Valores | Unités<br>Units<br>Einheiten<br>Unità<br>Unidad | Tolérances<br>Tolerances<br>Toleranz<br>Tolleranze<br>Tolerancia |
|--|---|---|---|--|
| <b>Grammage</b><br>Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje                                 | ISO 536                                       | 710,0   | g/m <sup>2</sup>                                | ± 36.0   |
| <b>Epaisseur</b><br>Thickness / Dicke / Spessore / Espesor                                       | ISO 534                                       | 1060  | microns   | ± 74   |
| <b>Main</b><br>Bulk / Volumen / Mano / Mano  | ISO 534                                       | 1,49  |   |  |
| <b>Rigidité Lorentzen</b><br>Stiffness / Steifigkeit / Rigidity / Rigidez                        | ISO 2493                                      | (angle de 15°)                                  |   |  |
| SM   |   | 290,00  | mNm   | *  |
| ST   |   | 180,00  | mNm   | *  |
| <b>Rugosité Bendtsen</b><br>Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad                           | ISO 8791 - 2                                  |   |   |  |
| FF   |   | 1400  | mL/min  | ± 250  |
| <b>Perméabilité à l'air</b><br>Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad | ISO 5636 - 3                                  | 10,0  | cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .Pa.s           | *  |
| <b>Humidité absolue</b><br>Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad                           | ISO 287                                       | 6,8   | %   | ± 0.5  |
| <b>Collage Cobb (60 sec.)</b><br>Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado                       | ISO 535                                       | 30,0  | g/m <sup>2</sup>                                | ± 10   |
| <b>Blancheur CIE</b><br>Whiteness / Weiße / Punto di bianco/ Blancura                            | ISO 11476                                     | 71  |   | *  |
| <b>Teinte</b><br>Shade / Färbung / Colore / Tinte  | CIELAB 76                                     | Delta E   |   | < 1.2  |

Etablie le : 05/11/2013

DRAJ : 10/06/2014

\*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra